

LAMINĒTA SAPLĀKŠŅA KVALITĀTES KLASES

DEFEKTS	ŠĶIRA	
	F1/W1	F2/W2
Lamināta plēves iztrūkums uz virsmas	Atļauts ne vairāk kā 5 mm ar nosacījumu, ka tas ir pārklāts ar mitrumu aizsargājošu krāsu	Pieļauj nekrāsotu 20cm x 125cm
Koka struktūra, veseli sauguši zari, ieliktni (prope)	Pieļauj	Pieļauj
Plēves traipi un svītras uz virsmas	Atļauti ne vairāk kā 15% no loksnes laukuma traipiem bez virsmas pārklājuma integritātes zuduma	Pieļauj
Matēti plankumi un svītras	Līdz 50% no virsmas	Pieļauj
Svītras un traipi no presēšanas plāksnēm	Pieļauj	Pieļauj
Temperatūras traipi uz virsmas	Nepieļauj	Atļauts, nesabojājot pārklājumu
Plēves pārklājumi (sabiezējumi, grumbas)	Bez ierobežojumiem ar platumu 20 mm	Pieļauj
Filmas fragmentu pielīmēšanās virsmai	Pieļauj 1cm platumā x 5cm garumā, 3 gb. uz loksni	Pieļauj
Sadegusi plēve (izdegšana) finiera defektu dēļ: plaisas, bojājumi, atdalīti zari	10 mm platumā, 1 gab/platuma metru. Ø 30 mm, 1 gab/platuma metru vai bez limita, ja Ø 10 mm	Pieļauj
Finiera defekts dēļ raupjas lobīšanas	Pieļauj 25cm x 25cm	Pieļauj

Iespiedumi, ja nav bojāts pārklājums	5mm platumā x 3cm garumā/3 gb. uz loksni	Pieļauj
Skrāpējumi	Ja nav caurskrāpēts lamināts	Pieļauj
Apgriešanas defekti, malas šķelšanās	Nepieļauj	Pieļauj
Finiera loksnes tūkums, skaidas trūkums malās	Atļauti vienā finiera kārtā ar dziļumu 3 mm., malām jābūt stingrām	Pieļauj ja saplākšņa malas ir stingras
Delaminācija	Nepieļauj	7cm x 7cm / 2gb. uz loksni